



HEKKÔ

Respirez !

PEINTURE VÉGÉTALE PRO MAT BLANC

Intérieur / Extérieur

Peinture de finition d'aspect mat destinée aux plafonds et murs intérieurs et extérieurs, aux pièces humides et sèches. Base de liant végétal naturel non transformé en émulsion et très faible part (<7 %) de liant synthétique sans nocivité dont le rôle est d'accélérer le séchage et la montée en dureté.

DESTINATION

Supports recommandés en intérieur et extérieur :

- Tous les supports classiques du bâtiment dûment imprimés. Sur plâtre, placoplâtre, Fermacell ou équivalent, papier à peindre, toile de verre, enduits minéraux, bois, anciennes peintures adhérentes.

COMPOSITION

- Ingrédients naturels ou d'origine naturelle : huiles de tournesol, ricin et chanvre, carbonate de calcium, talc, lithopone, kaolin, caséine, résinate de zinc, dérivés cellulose, eau – Ingrédients minéraux transformés : dioxyde de titane sans nano particule - Ingrédients synthétiques : résine synthétique, conservateurs MIT/BIT, agent antimousse, sels métalliques (sans cobalt).

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- Ingrédients naturels ou d'origine naturelle : 93%
- Très faible taux de C.O.V. (0,4g/L en mat)
- Hydrodiluable
- Sans odeur
- Séchage rapide.
- Recouvrable dans la journée

MISE EN OEUVRE

Préparation de surface :

- Lessivage, dépoussiérage
- Ponçage des bois au grain irrégulier

- « Matage » des anciennes peintures par léger ponçage de surface

Application (dilution) :

- Brosse : maximum 5%
- Rouleau : maximum 5%
- Pistolet pneumatique : 10 à 20%
- Airless, station peinture : 5 à 10%

Mélanger soigneusement avec un outil adapté

CONDITIONNEMENT

- Blanc : 0,9L - 2,25L - 9L
- Teintes faites à la demande
- Disponible dans les 80 teintes du nuancier HEKKÔ et personnalisable dans plus de 5000 teintes

CLASSIFICATION AFNOR

- Pas de classification pour les huiles végétales en émulsion

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU PRODUIT (20°C 65% H.R.)

- Viscosité : ± 4000 Mpas
- Point Eclair : non concerné
- Épaisseur du film sec (recommandé/couche) : 40 à 60 μm sec
- Aspect du film sec : 3% angle à 60°
- Masse volumique : $1,45 \pm 0,05$
- Extrait sec : en poids 6%, en volume 47%
- Rendement théorique (sur support lisse) : 12 à 14 m^2/L pour μm sec



FICHE TECHNIQUE / Édition : juillet 2016

Fabriqu  en France

HEYSTIA - 11 av de la Promenade 85140 Essarts en Bocage – heystiafr@gmail.com

PEINTURE VÉGÉTALE PRO MAT BLANC (suite)



DILUANT(S) D'APPLICATION/NETTOYAGE

- Eau douce / eau savonneuse pour les outils

SÉCHAGE

- Hors poussière : 30mn
- Sec au toucher : 1 heure
- Dur à cœur : 48 à 72 heures
- Recouvrable : 6 à 8 heures
- Lessivable après 10 jours de séchage à 20°C
- Recouvrable par : elle-même

APPLICABLE SUR

- Tous les types de peintures et les supports bruts préalablement imprimés avec le Primaire Végétale

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- La température doit être > à 12°C et < à 30°C
- Ne jamais appliquer sur support humide ou surchauffé
- Le support doit être propre et débarrassé de tous dépôts

CONSERVATION

- Craint le gel
- 24 mois en emballage d'origine non ouvert

DATE DE MISE A JOUR Octobre 2019

- Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition

APPLICATION


Mélanger le produit avec soin - Diluer à 10% pour une application au pistolet ou station peinture

- 1) Dégager les angles au fur et à mesure de votre avancement.
- 2) Commencer par un angle supérieur au rouleau microfibre de < 12 mm pour le primaire, les blancs et pastels et au rouleau Microfibre 4 ou 6mm pour les teintes medium et vives.
- 3) Ecraser les rechapés et appliquer de façon verticale sur une zone de travail de 60cm de large.
- 4) Une fois en bas du mur, terminer en lissant la partie haute et la partie basse, de bas en haut avec le rouleau sans charge de peinture et sans pression. Ne jamais croiser.
- 5) Continuer de progresser de la même manière. Terminer toujours un mur d'un angle à l'autre, afin d'éviter toute trace de reprise.



HEJKÔ

Respirez!



FICHE TECHNIQUE / Édition : juillet 2016

Fabriqué en France

HEYSTIA - 11 av de la Promenade 85140 Essarts en Bocage – heystiafr@gmail.com